



TEST REPORT



페이지 : 1 / 총 1

경남 김해시 진례면 테크노밸리로 65

전화 : 055-342-7231 팩스 : 055-342-3125

1. 성적서 번호 : KJ23-4059-08

2. 의뢰자

기관명 : ㈜엘에스밴드

주소 : 경상남도 김해시 진례면 갈매대로 1031번안길 61-7

3. 시료정보 : 재강번호 SU99098 / 크기 216.3 X 10.00 X 6.750

4. 시험성적서 용도 : 심사/평가용

5. 시료명 : SPPH 250

6. 시험방법 : 아래 참조

7. 시험장소 : 과장 시험실 현장 시험

(주소: 경남 김해시 진례면 테크노밸리로 65)

8. 시험기간 : 2023. 10. 20.

9. 시험결과 : 아래 결과참조

【시험 결과】

■ 화학성분 시험결과

원소	단위	결과치	시험방법
탄소(C)	%	0.141	KS D 1652 : 2022
규소(Si)	%	0.008	
망가니즈(Mn)	%	0.480	
인(P)	%	0.014	
황(S)	%	0.007	

■ 화학성분 시험결과

원소	단위	결과치	시험방법
탄소(C)	%	0.143	KS-B 1652 : 2022
규소(Si)	%	0.008	
망가니즈(Mn)	%	0.484	
인(P)	%	0.013	
황(S)	%	0.007	

이 테스트 보고서의 테스트 결과는 고객이 제공한 샘플과 샘플 이음으로 제한되며, 고객의 모든 제품의 품질을 보장하지 않습니다.

본 시험성적서는 홍보, 광고, 소송 등에 사용할 수 없으며, 본 시험성적서에서 밝혀하여 사용할 수 없습니다.

이 테스트 보고서는 <http://www.keojintech.co.kr> 를 통해 확인할 수 있습니다.

확 인	작성자 성명 : 김동희 (서명)	기술책임자 성명 : 방해중 (서명)
-----	----------------------	------------------------

위 성적서는 국제시험기관협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2023. 10. 24

한국인정기구 인정 **쥬거진 시험기관장 (인)**

